



Werkstoff
Fig. 1: normalstark; Cu-ETP, Cu-FRHC, Cu-HCP, Cu-OF
Fig. 6: Valthermo; CuSn 0.1

Typ	Draht (mm^2)	D (mm)	G min. (kg/100m)	G max. (kg/100m)	Festigkeit (N/mm^2)	F_{min} (kN)	Spez. Widerstand (Ohm/km)	Widerstand bei 20° C (10^{-8}Ohm/m)
1.107	107	12.3	92.3	98.0	350	34.40	1.777	0.171
6.107	107	12.3	92.3	98.0	360	37.40	1.777	0.171
6.120	120	13.2	103.5	109.9	360	41.90	1.777	0.153
6.150	150	14.8	129.3	137.4	360	52.40	1.777	0.122

Hinweis
Normlänge 6,00 m

Bestellbeispiel
normalstark, 107 mm^2,
Länge 6,00 m
4432.1.107.6000 Fahrdraht gestreckt